

平成 21 年 6 月 1 日

AON1307 仕様書

主成分	エポキシ・フェノール樹脂
不揮発分	32.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	40±10 秒
焼付条件 (標準)	200×10 分間
塗布量	6.0~10g/m ²
塗装材質	5 ガロン缶、ペール缶用内面塗料
シンナー	AON ND-12 溶剤
消防法	危険物第 4 類第 2 石油類
特徴	AON1307 はペール缶内面塗料として使用されます。 ペール缶の製造工程中に発生する、機械的強度・熱に対して安定した皮膜を鋼板中に形成して内容物を保護します。

タナカケミカル株式会社

本 社 :	〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号	TEL:(06)6459-1525	FAX:(06)6459-1526
東京支店 :	〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 グリーンビル 301 号	TEL:(048)647-7736	FAX:(048)647-7738
第一工場 :	〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号	TEL:(072)832-1221	FAX:(072)834-1746
第二工場 :	〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号	TEL:(072)829-6858	FAX:(072)829-6859

