

平成 21 年 6 月 1 日

AON302T-40 仕様書

主成分	変性エポキシ・フェノール樹脂
不揮発分	31.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25°C)	60±10 秒
焼付条件 (標準)	230°C×10 分間
塗布量	5~10g/m ²
塗装材質	エアゾール缶、アルミチューブ
シンナー	AON 溶剤
消防法	危険物第 4 類第 2 石油類
特徴	内面塗料に必要とされる可撓性・流転性を向上させる第三の成分が、主成分樹脂に重縮合され、且つアルミに密着性し、加工性を付与する変性処理を施しております。 従って、作業適性の極めて優れた、耐内容物ブリード性・耐薬品性の優秀な内面塗料です。

タナカケミカル株式会社

本 社 :	〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号	TEL:(06)6459-1525	FAX:(06)6459-1526
東京支店 :	〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 グリーンピラ 301 号	TEL:(048)647-7736	FAX:(048)647-7738
第一工場 :	〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号	TEL:(072)832-1221	FAX:(072)834-1746
第二工場 :	〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号	TEL:(072)829-6858	FAX:(072)829-6859

