

平成 21 年 6 月 1 日

AON B-1-B 仕様書

主成分	ポリアミドイミド樹脂-エポキシ樹脂
不揮発分	27.0±1.0%
粘度(F.C.No.4/25℃)	35±5 秒
焼付条件 (標準)	230℃×10 分間
塗布量	5~10g/m ²
塗装材質	エアゾール缶
シンナー	AON B-1 溶剤
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	ポリアミドイミド樹脂を主成分とする内面塗料で、非常に耐薬品性に優れる。耐アルカリ性には劣る。

タナカケミカル株式会社

本 社 :	〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号	TEL:(06)6459-1525	FAX:(06)6459-1526
東京支店 :	〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 グリーンビラ 301 号	TEL:(048)647-7736	FAX:(048)647-7738
第一工場 :	〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号	TEL:(072)832-1221	FAX:(072)834-1746
第二工場 :	〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号	TEL:(072)829-6858	FAX:(072)829-6859

