

平成 21 年 6 月 1 日

AP-3100-3 仕様書

主成分	ポリオレフィン樹脂
不揮発分	19.0±1.5%
粘度(F.C.No.4/25°C)	35±10 秒
焼付条件 (標準)	80°C×数秒
塗布量	3~5 g/m ²
塗装材質	OPP フィルム
シンナー	AP-3100S 溶剤
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	OPP フィルム貼り合せ用ヒートシール剤。 作業適性が良く形成塗膜は平滑で、低温シール性に 優れております。

タナカケミカル株式会社

本 社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526
東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738
グリーンビラ 301 号
第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746
第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

