

平成 21 年 6 月 1 日

ハイラップ K 仕様書

主成分	特殊変性ポリエチレン樹脂-顔料
不揮発分	33.0±2.0% (顔料濃度 2%)
粘度(F.C.No.4/25°C)	260±20 秒
焼付条件 (標準)	120°C×3 分間
塗布量	5~6g/m ²
塗装材質	チューブ裾部シーリング剤。パートコート用。
シンナー	ハイラップ K 溶剤
消防法	危険物第 4 類第 1 石油類
特徴	ハイラップ K は、チューブ用シーリング剤として作業性、付着製、耐薬品性、低温シール時の密封性に優れています。

タナカケミカル株式会社

本 社 : 〒553-0006 大阪市福島区吉野 1 丁目 10 番 13 号 TEL:(06)6459-1525 FAX:(06)6459-1526
東京支店 : 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1 丁目 63-1 TEL:(048)647-7736 FAX:(048)647-7738
グリーンビラ 301 号
第一工場 : 〒572-0087 寝屋川市木屋町 2 番 7 号 TEL:(072)832-1221 FAX:(072)834-1746
第二工場 : 〒572-0075 寝屋川市葛原 1 丁目 35 番 2 号 TEL:(072)829-6858 FAX:(072)829-6859

