

■ PRODUCT INFORMATION ■

P-8080シリーズ

P-8080は、合成皮革・合成繊維・防水加工素材用に開発されたスクリーン印刷用インキです。

◆主 成 分◆

ポリエステル樹脂

◆インキのタイプ◆

低臭性 蒸発乾燥型

◆用 途◆

合成皮革・合成繊維・防水加工布

◆特 長◆

優れた印刷適性・耐候性・光沢性・柔軟性・接着性。

※上記製品に直接印刷をされる場合、架橋剤を併用すると、より接着力が向上します。

◆架橋剤の使用法◆

用途に応じて5%～10%（重量部）を配合して、よく攪拌後御使用下さい。可使時間は約8時間です。

※熱転写システムとして使用される場合は架橋剤をお奨めできません。
当社のホットフィックスとの併用をお奨めします。

◆乾 燥 時 間◆

指触乾燥 10～20分 （室温20℃にて測定）

常温乾燥 約50分 （室温20℃にて測定）

※架橋剤併用時の乾燥時間です。24時間以上常温乾燥させますとより接着性が向上します。

◆稀 釈 溶 剤◆

P-8080 速乾性溶剤

P-8080 標準溶剤

P-8080 遅乾性溶剤

※記載されているデータは、弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
御使用前には必ず、御社にて確認試験を行って下さい。



タナカケミカル株式会社

TEL.06(6459)1525
FAX.06(6459)1526

URL : <http://www.tanaka-chemical.co.jp/> e-mail : office@tanaka-chemical.co.jp

代理店

S
C
R
E
E
N

I
N
K